

CHAMP DE PROTECTION ABSORBANT

Reliance® Crepe Trayliner

Papier Crêpé 80, 110, 140 gsm

Couleurs disponibles:

**STEAM****EO****FORM****IRRAD**

Caractéristiques	Méthode d'essai	Unité	Valeurs Moyennes		
Grammage	ISO 536	g/m²	80	110	140
pH	ISO 6588-2	-	7.6	7.6	7.6
Teneur en chlorures	ISO 9197	%	0.023		
Teneur en sulfates	ISO 9198	%	0.029		
Augmentation de l'éclaircissement optique	ISO 2470-2	%	La brillance ne doit pas augmenter à cause de l'azurant optique de plus de 1 % - Conforme		
Fluorescence	Observation visuelle	%	Nombre de points fluorescents; diamètre > 1 mm / 0,01 m² - Conforme		
Exigences spécifiques pour le papier crêpé					
Allongement	ISO 1924-2	%	8	8	22
Epaisseur	ISO 534	µm	220	310	480
Taux d'humidité	ISO 287	%	6.5	6.5	5.5
Permeabilité à l'air	ISO 5636-3	mL/min	3500	1500	2600
Résistance à la traction (sec)	ISO 1924-2	kN/m	3.00 dans le sens marche 1.8 dans le sens travers	4.26 dans le sens marche 2.53 dans le sens travers	5.30 dans le sens marche 3.30 dans le sens travers
Résistance à l'éclatement (sec)	ISO 2758	kPa	215	260	250
Résistance à l'éclatement (état humide)	ISO 3689	kPa	60	70	90
Capacité d'absorption d'eau	ISO 9073-6	%	250	200	200

Dernière mise à jour: Janvier 2018

RESTEZ EN CONTACT✉ medical@ahlstrom-munksjo.com**EMEA**

☎ +33 2 32 41 61 00

AMÉRIQUE DU NORD

☎ 860-654-8300

ASIE - CHINE

☎ +86 212 330 7330

AMÉRIQUE DU SUD

☎ +55 193 878 9238