

Reliance® Crepe Trayliner

Krepppapier 80, 110, 140 gsm

Farben erhältlich:

**STEAM****EO****FORM****IRRAD**

Eigenschaften	Test Methoden	Einheit	Durchschnittswert		
Durchschnittsmasse auf 1m²	ISO 536	g/m²	80	110	140
pH-Wert	ISO 6588-2	-	7.6	7.6	7.6
Chlorid	ISO 9197	%	0.023		
Sulfat	ISO 9198	%	0.029		
Erhöhung der optischen Aufhellung	ISO 2470-2	%	Keine Erhöhung der Helligkeit durch optische Aufheller mehr als 1% - Konform		
Fluoreszenz	visuelle Beobachtung	%	Anzahl der Punkte ≤ 5; Punktachse > 1mm / 0,01 m² - Konform		
Spezifische Vorgaben für Krepppapier					
Dehnung	ISO 1924-2	%	8	8	22
Dicke	ISO 534	µm	220	310	480
Feuchtigkeit	ISO 287	%	6.5	6.5	5.5
Luftdurchlässigkeit	ISO 5636-3	mL/min	3500	1500	2600
Zugfestigkeit (trocken)	ISO 1924-2	kN/m	3.00 in Maschinenrichtung 1.8 in Querrichtung	4.26 in Maschinenrichtung 2.53 in Querrichtung	5.30 in Maschinenrichtung 3.30 in Querrichtung
Berstdruck (trocken)	ISO 2758	kPa	215	260	250
Berstdruck (nass)	ISO 3689	kPa	60	70	90
Flüssigkeitsaufnahme-fähigkeit	ISO 9073-6	%	250	200	200

Letztes Update: Januar 2018

IN KONTAKT BLEIBEN

✉ medical@ahlstrom.com

EMEA

☎ +33 2 32 41 61 00

NORDAMERIKA

☎ 860-654-8300

ASIEN - CHINA

☎ +86 212 330 7330

SÜDAMERIKA

☎ +55 193 878 9238